

FICHE TECHNIQUE

Mousse Polyéthylène type BIOFOAM

Densité 45 kg/m³

*Mousse Polyéthylène réticulé à cellules fermées disponible en plaques.
Le matériau est thermo formable dans des formes simples et complexes.*

PROPRIETE	METHODE D'ESSAI	UNITES	VALEUR
DENSITE NOMINALE Peau/Peau	BS ISO 7214 1998	kg/m ³	45
TAILLE DES CELLULES Ø	Interne	Mm	0.4
RESISTANCE A LA COMPRESSION Compression 10 % Compression 25 % Compression 40 % Compression 50 %	ISO 844	 kPa kPa kPa kPa	 77 94 130 170
REMANENCE A LA COMPRESSION Compression 25 %, 22 h, 23° C Après ½ h. de récupération Après 24 h de récupération Compression 50 %, 22 h, 23° C Après ½ h. de récupération Après 24 h de récupération	BS ISO 7214 1998 25mm cellule/cellule	 % déformation % déformation % déformation % déformation	 7.5 max 2.5 max 18.5 max 10 max
RESISTANCE A LA TENSION	ISO 7214 1998	kPa	560
ALLONGEMENT A LA RUPTURE		%	175
RESISTANCE AU DECHIREMENT Force de rupture	BS EN ISO 8067 1995	N/m	1150
DURETE Shore – ECHELLE OO (Ep. 10 mm cellule/cellule)	ISO 868 1985	OO	60
GAMME DE TEMPERATURES D'UTILISATION RECOMMANDEE		°C °C	+ 105 maxi - 70 mini
CONDUCTIBILITE THERMIQUE Testé à une température moyenne de 10 °C	ISO 8302 1991	W / m.K	0.042
INFLAMMABILITE Automobile Vitesse de combustion horizontale Epaisseur 5 mm Epaisseur 13mm	FMVSS.302 – vitesse de combustion ISO 7214 1998	 < 100 mm/mn mm/sec	 Approuvé ≥ 5mm 1.3 0.7

(*) GAMME DE TEMPERATURES D'UTILISATION RECOMMANDEE

La température maximum d'utilisation indiquée est définie comme la température qui causera un rétrécissement linéaire de 5 % après une période d'exposition de 24 h (calculé sur la base d'un échantillon 100 x 100 x 25 mm). Ce chiffre est fourni seulement pour information générale. Le niveau réel de rétrécissement que la mousse subira, à n'importe quelle température, dépendra d'un certains nombre de critères variables comme, dimensions des échantillons, taille des cellules, conditions de transport et période d'exposition.

Les informations et caractéristiques de cette fiche sont présumées exactes et de bonne foi, cependant, elles n'impliquent aucune obligation et ne saurait en déduire, toutes formes de garanties.